

ET試験片


焼入硬化層深さ標準試験片

JIMA ET TM-05



■仕様

1)用途	焼入硬化層深さ測定装置の性能確認・校正用
2)材質	SCM440H相当
3)表面目標硬度	800HV
4)硬化層深さ	表面から450HV迄の深さ
5)寸法	外径φ30mm 長さ150mm
6)刻印	製造番号・型式番号 表面硬さ・硬化層深さ



■硬化層深さセット構成

	硬化深さ	
●生材 (未入熱)	0mm	1個
●硬化層深さ (目標値)	1mm	1個
●硬化層深さ (目標値)	2mm	1個
●硬化層深さ (目標値)	3mm	1個
●硬化層深さ (目標値)	4mm	1個

■付属品

- 収納ケース
- 検査成績書 (トレーサビリティシート付)
- 材料証明書